

# Fiche Technique

## **VGHolz D01**

Le VG D01 est un géotextile non-tissé de 200 (+10% ; -15%) g/m<sup>2</sup>, formé par une fibre courte de polyester. Il possède le marquage CE.

Ce produit est utilisé comme protection de l'étanchéité, aussi bien pour les terrasses que pour les constructions souterraines, bassins, etc... ; ainsi que pour la séparation et la filtration des terrains.

### **DIMENSION**

Longueur	Selon spécification
Largeur en m	4.4

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Masse moyenne g/m <sup>2</sup>	200 (+10%;-15%)
Épaisseur à 2kPa mm	2.10, ±0.20
Résistance à la traction longitudinale KM/m	2.3, -0.3
Résistance à la traction transversale KN/m	2.3, -0.3
Allongement à la déchirure (sens longitudinal) %	90 ±20
Allongement à la déchirure (sens transversal) %	90 ±20
Essai poinçonnement statique (CBR) KN	0.6, -0.2
Essai perforation dynamique (chute du cône) mm	25, +3
Perméabilité à l'eau m/s	0.03731, -0.005
Capacité de débit dans leur plan m <sup>2</sup> /s	1.57 Exp-6, -0.1 Exp-7
Mesure d'ouverture µm	90, ±20
Efficacité de protection KN/m <sup>2</sup>	12.0 Exp3, -0.3 Exp3
Épaisseur à 20 kPa mm	1,3, ±0,20
Épaisseur à 200 kPa mm	0,8, ±0,20

### **Avertissement :**

Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Démét'Air lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de Démét'Air. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique Démét'Air avant d'utiliser les produits Démét'Air. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.

Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.

Démét'Air se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.